

環境に優しい集会用テント生地

〈クララペット〉<sup>®</sup> 使用帆布

# PRE70TS

巾×長さ 93cm×50m乱



〈クララペット<sup>®</sup>〉は、回収ペットボトルから再生したエコロジカルなリサイクル繊維です。

循環型社会形成のために**グリーン購入**を推進しましょう。

グリーン購入法において“集会用テント”が特定調達品目となりました。  
「**PRE70TS**」は再生PET樹脂から得られるポリエステルを繊維部分の  
全体重量比で**35%以上**使用しており、当生地を使用した集会用テントは、  
グリーン購入法における基本方針の判断基準を満たします。



ホワイト

\*グレード・色等の変更はロットにより別注対応いたします。

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負担ができるだけ少ないものを選んで購入することです。平成13年4月から、**グリーン購入法**（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。この法律は、国等の機関にグリーン購入を義務づけるとともに、地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています。

#### 〈集会用テント〉


##### 【判断の基準】

- 使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂（PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの）から得られるポリエステルが、繊維部分の全体重量比で10%以上使用されていること。

##### 【配慮事項】

- 製品の梱包は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

（株）クララはグリーン購入ネットワーク（GPN）に参加し購入者の立場でもグリーン購入に取り組んでいます。

 **クララ**

この台紙は再生紙を利用しています。

## 性能表

項目	巾×長さ (cm) (m)	厚さ (mm)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強度 (kg/3cm) *(N/3cm)	引張伸度 (%)	引裂強度 (kg) *(N)	耐水性 (mm・H <sub>2</sub> O)
PRE70TS	93×50(巻)	0.43	485	130×105 *1320×1020	18×40	8×9 *78×88	1500以上
測定方法		JIS L-1096	JIS L-1096	JIS L-1096A法 (ストリップ法)	JIS L-1096A法 (ストリップ法)	JIS L-1096A法 (シングルテング法)	JIS L-1092A法 (浸水法)

※新計量法に基づく国際単位系(SI)を表示。  
上記数値は測定平均値であって保証値ではありません。  
表示はタテ×ヨコです。

■素材 コーティング材：塩化ビニル / 基布：ポリエステル 100%

## 取り扱い上の注意

### ●ロットNo. による品質、出荷管理について

1. 膜材料(原反)には、ロットNo. がサイドラベル(片側)に記載されております。
2. ロットNo. で品質、出荷管理をしておりますので、請製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo. を必ず記録、保存してください。  
※膜材料のロットNo. の記録がない場合、製品に問題が生じても膜材料の品質証明を行う事が困難になります。
3. 品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに製造元または販売元に膜材料の品番とロットNo. を必ず連絡してください。

### ●縫製上の注意

1. ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
2. 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
3. 膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強をしてください。

### ●廃棄について

膜材料及び膜材料縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1. 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
2. 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。



大 阪 〒530-8611 大阪市北区梅田1-12-39(東區香ビル) ☎(06) 6348-2359 FAX(06) 6348-2187  
東 京 〒103-8254 東京都中央区日本橋3-1-6(17c-28階ビル) ☎(03) 3277-3219 FAX(03) 3277-3282  
福 岡 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-2(福岡証券ビル) ☎(092) 741-4370 FAX(092) 751-6005