

溶接・溶断工事用

# セフティスパッタシート (難燃シート)

セフティスパッタシートBタイプ



ニューラスタンAKS2010S使用  
難燃性試験A種合格

セフティスパッタシートCタイプ



ガラスシートSG2000使用  
難燃性試験C種合格

セフティスパッタシートDタイプ



ニューラスタンAKS4001S使用  
難燃性試験C種合格

## ■原反規格

	ニューラスタンAKS2010S	ガラスシートSG2000	ニューラスタンAKS4001S
巾 (cm) × 長さ (m)	100×30	123×50	100×30
厚 さ (mm)	1±0.2	0.35	0.8±0.2
重 量 (g/m <sup>2</sup> )	700±70	420±40	450±70
認 定 関 係	建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法JIS-A1323A種及びC種に合格しています		

※上記の数値は測定値であり保証値ではありません。

## ■シート1枚当りの重量および梱包枚数

規格	サイズ (mm)	Bタイプ		Dタイプ		Cタイプ			
		重量/g	枚数	重量/g	枚数	規格	サイズ (mm)	重量/g	枚数
1号	900×920	700	10	450	10	1号	1150×1920	560	10
2号	900×1920	1400	5	900	5	2号	1150×1920	1120	5
4号	1900×1920	2800	3	1800	3	3号	2350×1920	2240	3
6号	1900×2920	4200	2	2700	2	4号	2350×2920	3360	2

★上記の規格以外の別なサイズも承ります。

## ■難燃とは

「難燃」は、「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、繊維質が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても瞬時に燃え広がらないことを意味しています。

## ▲安全に関するご注意

- 法令及び基準を遵守してください。
- 加工または使用の前にカタクロフをよくお読みの上、正しく加工または使用してください。
- テータに適合しない使用条件で製品を加工または使用しないでください。
- 保管は高温多湿を避け、市場で平穏な場所におき、変形するような積み方は避けてください。
- 下記のような状態の場合は事故防止のため使用を中止して必ず販売店に相談してください。
- 縫製がほつれている、縫製糸が切れている。
- リムが腐んでいる、リムの取り付けがゆるんでいる。
- 表面がツバ立っていたり、表面が剥落している。
- 破れやひび割れ、変色がある。
- 熱や化学薬品による損傷がある。
- その他の異常が認められるとき。

素材メーカー／旭化成商事サービス株式会社 繊維資材営業部 大阪:06-6345-8553 東京:03-3591-4117

●お問い合わせは